

Budowa dla obwodu 10-warstwowego



Parametry

typ materiału:	Standard FR4 TG130
grubość bazowa (po prasowaniu)	1,547 mm
końcowa grubość PCB:	1,72 mm ±0,14 mm
grubość miedzi:	
warstwy zewnętrzne (grubość bazowa bez metalizacji):	18 µm
warstwy wewnętrzne (grubość końcowa):	35 µm / 35 µm / 35 µm / 35 µm / 35 µm / 35 µm / 35 µm / 35 µm