



## Budowa dla obwodu 6-warstwowego



### Parametry

typ materiału:	Standard FR4 TG130
grubość bazowa (po prasowaniu)	2,395 mm
końcowa grubość PCB:	2,57 mm ±0,15 mm
grubość miedzi:	
warstwy zewnętrzne (grubość bazowa bez metalizacji):	18 µm
warstwy wewnętrzne (grubość końcowa):	35 µm / 35 µm / 35 µm / 35 µm